



MJ-S5060

产品名称:

封端脂肪醇聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚*非离子表面活性剂

物化性质:

外观:	淡黄色至黄色透明液体
浊点 (°C, 1%):	45°C-52°C
PH 值 (1%, 水溶液):	6.0-8.0
凝固点 (°C)	< 10 °C

产品性能于应用:

本品不含 APEO, 磷、硅是新一代环保产品。易分散或溶于水, 具有优良的润湿性、出色的、良好的抗硬水能力、与其它表面活性剂具有协同效应、与配方体系中其它组分的相溶性好,在到达一定温度时具有优异的自消泡效果, 对复杂油污具有优秀的清洗性能, 用该产品所配制的清洗剂产品还具有工件防锈功能。

应用于清洗铝合金, 铸铁, 不锈钢等常温 ($\geq 45^{\circ}\text{C}$) 低泡喷淋清洗剂中广泛使用, 并且在高温强碱强酸中不被分解而失效。使用本产品所配制的清洗剂, 因其出色的润湿性能够很容易地从金属表面漂洗下来, 而且不会乳化油污 (除非油污本身含有乳化剂), 易于日常维护从而使工作槽更经久耐用。对后道磷化、硅烷, 陶化等不会带来任何的副作用, 非常适应电泳, 粉末, 液体涂料等各种涂装前处理。

使用方法:

使用温度: 10°C - 60°C

使用方式: 喷淋/浸渍, 为提高清洗效能, 需与碱性/酸性助剂协同使

浓度: 碱性助剂开槽 3% (喷淋), 工作液中 MJ-S5060 溶度推荐为 1.5‰-3‰;

碱性助剂开槽 5% (浸渍), 工作液中 MJ-S5060 溶度推荐为 3.0‰-5.0‰

低泡表现 (配合碱性助剂测试):

$\geq 45^{\circ}\text{C}$ 低泡

$\geq 50^{\circ}\text{C}$ 无泡

注: 碱性助剂以 Henkel 1022R 或 Chemetall S5166/1 为参考

产品包装:

200KG、25KG 新塑桶、1000L 方槽

保质期:

常温密封包装下保质期一年

贮运要求:

上海铭杰化工科技有限公司 Shanghai Mingjie Chem-Technology Co., Ltd.

办公地址: 上海市杨浦区铁岭路 32 号 716 室 电话 (Tel): 021-80394872 E-mail: abc@mingjiechem.com Web: www.mingjiechem.com



Technical Data Sheet(TDS)

本品不属于危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉，通风，干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。